

FIBRA DE VIDRIO

Sarga 555



OF = 5%

←out

reflect sunlight outdoors

FIBRA DE VIDRIO

Sarga 555



OF = 5%

←out

reflect sunlight outdoors

## Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		UNIDAD		ESTÁNDAR	RESULTADO
composición				Fibra de vidrio 42% - P.V.C. 58%	
factor de abertura		%		NBN EN 410	5%
gramaje		g/m <sup>2</sup>		NF EN 12127	535
espesor		mm		ISO 5084	0,55
densidad		hilo/cm	urdimbre	ISO 7211/2	18
			trama		14
solidez del color a la luz				ISO 105 B02	>7
solidez del color a la intemperie				ISO 105 B04	>7
resistencia al desgarro	original	daN	urdimbre	ISO 4674-1 método 2	8,5
			trama		7,5
elongación de ruptura	original	%	urdimbre	ISO 1421	3,1
			trama		2,75
resistencia a la rotura	original	daN/5 cm	urdimbre	ISO 1421	260
			trama		225
elongación de ruptura	después de solidez del color a la intemperie	%	urdimbre	ISO 1421	3,5
			trama		2,8
resistencia a la rotura	después de solidez del color a la intemperie	daN	urdimbre	ISO 1421	240
			trama		225
elongación de ruptura	después de solidez del color a la luz	%	urdimbre	ISO 1421	4
			trama		2,9
resistencia a la rotura	después de solidez del color a la luz	daN/5 cm	urdimbre	ISO 1421	240
			trama		220
resistencia al desgarro	después de cámara climática -30 °C	daN	urdimbre	ISO 4674-1 método 2	7,8
			trama		7,5
elongación de ruptura	después de cámara climática -30 °C	%	urdimbre	ISO 1421	3
			trama		2,5
resistencia a la rotura	después de cámara climática -30 °C	daN/5 cm	urdimbre	ISO 1421	225
			trama		200
resistencia al desgarro	después de cámara climática +70 °C	daN	urdimbre	ISO 4674-1 método 2	8,2
			trama		7,2
elongación de ruptura	después de cámara climática +70 °C	%	urdimbre	ISO 1421	2,85
			trama		2,5
resistencia a la rotura	después de cámara climática +70 °C	daN/5 cm	urdimbre	ISO 1421	180
			trama		185
permeabilidad al aire		l/m <sup>2</sup> .s		ISO 9237	580
clasificación de reacción al fuego	Francia			NF P92-503	M1
	Italia			UNI 9177	Clase 1
	Alemania			DIN 4102	B1
	Reino Unido			BS 5867	C
	EE. UU.			NFPA 701	FR
	España			UNE-EN 13773:2003	Clase 1
longitud del rollo	50m / 30m para todos los anchos > 270cm				
limpieza	con agua jabonosa				
confección	por soldadura en caliente, por alta frecuencia o por ultrasonido				

Estas propiedades son orientativas y no tienen ningún valor contractual

