


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

FTA - 71

Nº Rev. 2 - 07/14



RecScreen

RECSCREEN 5000 P

Composición / <i>Composition</i>	18% Polyester / 82% PVC	
Ancho / <i>Width</i>	300 cm / 118" $\pm$ 0.5%	
Peso / <i>Weight</i>	500 g/m ² $\pm$ 5%	UNE 53352
Ligamento / <i>Pattern</i>	Esterilla 2/2 / <i>Basket weave</i>	
Diámetro hilo / <i>Yarn diameter</i>	0.40 mm	
Grosor / <i>Thickness</i>	0.65 mm	
Grado de apertura / <i>Openess factor</i>	5.5% aprox.	
Clasificación Reacción al fuego / <i>Fire Classification</i>	CLASE I / <i>CLASS I</i>	UNE EN 13773
Acabado / <i>Finish</i>	Antibacterias y Libre Pb / <i>Anti-bacterial. Lead free.</i>	UNE EN 1122
Resistencia a la tracción Urdimbre / <i>Tensile Strength Warp</i>	120 daN / 5 cm $\pm$ 5%	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / <i>Tensile Strength Weft</i>	110 daN / 5 cm $\pm$ 5%	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / <i>Tear Strength Warp</i>	9 daN $\pm$ 10%	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / <i>Tear Strength Weft</i>	9 daN $\pm$ 10%	UNE 53326
Estabilidad térmica / <i>Thermal Stability</i>	-30°C / +70°C	
Solidez a la luz / <i>Colour Fastness</i>	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Actividad antibacteriana / <i>Antibacterial activity</i>	99.9% reducción crecimiento / <i>99.9% growth reduction</i>	AATCC Test Method 100-2004
Longitud de pieza / <i>Roll Length</i>	25 m / 27,35 yds	

Travessera de Gràcia, 18-20, Entro. 1ª - 08021 Barcelona (Spain) - Tel. (+34) 93 200 27 00 · Fax (+34) 93 202 19 32 · www.recasens.com

