


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

FTA - 72

Nº Rev. 5 - 07/14



RecScreen

### RECSCREEN 4000 P

|                                                                   |                                                              |                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Composición / <i>Composition</i>                                  | 22% Polyester / 78% PVC                                      |                            |
| Ancho / <i>Width</i>                                              | 300 cm / 118" $\pm$ 0.5%                                     |                            |
| Peso / <i>Weight</i>                                              | 430 g/m <sup>2</sup> $\pm$ 5%                                | UNE 53352                  |
| Ligamento / <i>Pattern</i>                                        | Esterilla 2/2 / <i>Basket weave</i>                          |                            |
| Diámetro hilo / <i>Yarn diameter</i>                              | 0.30 mm                                                      |                            |
| Grosor / <i>Thickness</i>                                         | 0.51 mm                                                      |                            |
| Grado de apertura / <i>Openess factor</i>                         | 1% aprox.                                                    |                            |
| Clasificación Reacción al fuego / <i>Fire Classification</i>      | CLASE I / <i>CLASS I</i>                                     | UNE EN 13773               |
| Acabado / <i>Finish</i>                                           | Antibacterias y Libre Pb / <i>Anti-bacterial. Lead free.</i> | UNE EN 1122                |
| Resistencia a la tracción Urdimbre / <i>Tensile Strength Warp</i> | 165 daN / 5 cm $\pm$ 5%                                      | UNE EN ISO 13934-1         |
| Resistencia a la tracción Trama / <i>Tensile Strength Weft</i>    | 130 daN / 5 cm $\pm$ 5%                                      | UNE EN ISO 13934-1         |
| Resistencia al desgarro Urdimbre / <i>Tear Strength Warp</i>      | 8 daN $\pm$ 10%                                              | UNE 53326                  |
| Resistencia al desgarro Trama / <i>Tear Strength Weft</i>         | 8 daN $\pm$ 10%                                              | UNE 53326                  |
| Estabilidad térmica / <i>Thermal Stability</i>                    | -30°C / +70°C                                                |                            |
| Solidez a la luz / <i>Colour Fastness</i>                         | 7-8                                                          | UNE EN ISO 105 B02         |
| Xenotest                                                          | 4-5                                                          | UNE EN ISO 105 B04         |
| Actividad antibacteriana / <i>Antibacterial activity</i>          | 99.9% reducción crecimiento / <i>99.9% growth reduction</i>  | AATCC Test Method 100-2004 |
| Longitud de pieza / <i>Roll Length</i>                            | 30 m / 32,82 yds                                             |                            |

Travessera de Gràcia, 18-20, Entro. 1ª - 08021 Barcelona (Spain) - Tel. (+34) 93 200 27 00 · Fax (+34) 93 202 19 32 · [www.recasens.com](http://www.recasens.com)

