

SISTEMA ENROLLABLE **PROTECCIÓN COVID-19**



LA MEJOR OPCIÓN
PARA SEPARAR
SUS ESPACIOS

TUBO	Se fabricará en Sistema 43 y 43XL También hay posibilidad de fabricación en otros sistemas
MECANISMO	Se recomienda MOTOR BATERÍA Con el fin de evitar el contacto con la cadena, aunque también se podrá realizar en SISTEMA CADENA y SISTEMA MANIVELA
CONTRAPESO	Siempre de utilizará CONTRAPESO OVALADO VISTO BLANCO También en Inox - Plata Brillo - Plata Lija - Gris
MEDIDA (ANCHO MATERIAL)	183 cm Existe la posibilidad de empalmar el material consúltelo
COLORES	TRANSPARENTE
LIMPIEZA	Posibilidad de utilizar productos de limpieza contra el CORONAVIRUS, también desengrasantes, limpiacristales y lejía.
OBSERVACIONES	Debido a la composición del PVC una vez puesto puede producir ciertas ondulaciones.



TEJIDO PVC IGNIFUGO TRANSPARENTE

PROPIEDADES CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN	Unidad Units Einheiten	Norma Test Method Test Methode	Valor Limit Value Werte
Composición: Composition: Zusammenstung:			PVC Flexible Flexible PVC
Espesor: Thickness: Dicke:	µm		500 microns ± 5%
Densidad: Density: Dichte:	gr/cm ³	ASTM D-792	1,27 grs/cm ³
Anchos: Width: Breiten:	cm		140 / 183
Peso metro cuadrado: Weight Square meter: Quadratmetergewicht:	gr/m ²	ASTM D-792	620 grs ± 5%
Resistencia a la tracción: Tensile strength: Zugfestigkeit:	Kg/cm ²	UNE EN ISO 527-3:1996	MD 240 CD 221
Alargamiento en la rotura: Elongation at break: Bruchdehnung:	%	UNE EN ISO 527-3:1996	MD 265 CD 271
Resistencia a la rotura: Tear strenght: Reissfestigkeit:	Kg/mm	UNE EN ISO 6383-1:2005	MD 3,5 CD 3,9
Resistencia rayos Uv: Ultraviolet Resistant: Ultraviolet Resistent:		Weather meter machine	Blue Scale = 5 minimum
Contracción longitudinal: Longitudinal Contraction: Schrumpf:	% (60 °C)	ASTM D-1204	MD -5 % CD - 2 %
Rango de temperatura: Temperature resistance: Temperaturbeständigkeit:	°C		- 20 °C + 50 °C
Comportamiento al fuego Fire behaviur: Brandverhalten:			Autoextinguible Self-extinguishing Selbstverlöschenden
Reach norm			Ok

Esta información está basada en los resultados de experiencias y test , y suministrada como guía.

This information is based on results from experience and tests and given to be used as guideline.

Diese Informationen, basieren auf den Ergebnissen von Tests und Erfahrungen, und ist als Orientierungshilfe gegeben



📍 C/Juan de la Cosa 64
33211 - GIJON - SPAIN
📞 985 166 065
📠 647 517 534
✉ info@soltecsl.es
WWW.SOLTECSLES